

# Tehnički list

## Wienerberger Leadax Roov

### Ljepilo na vodenoj bazi

#### 1. Opis proizvoda

Ljepilo na bazi vode za lijepljenje Leadax Roov membrane.

#### 2. Primjena

Ljepilo na bazi vode za lijepljenje Leadax Roov membrana. Zbog jedinstvenih svojstava Leadax Roov membrana, kao što je paropropustnost, ljepilo se može nanijeti jednostavno na gotovu svaku podlogu. Za svaku primjenu preporučamo da napravite test unaprijed kako biste testirali prijanjanje.

#### 3. Priprema

Prije početka uvijek provjerite je li podloga suha, čista, bez prašine i ravna. Provjerite nagib, ravnost, čvrstoću i prikladnost. Popravite gdje je potrebno i ispravite površinu prema lokalnim smjernicama.

#### 4. Upute za uporabu

Provjerite je li Ljepilo na sobnoj temperaturi i dobro promiješajte prije upotrebe. Površine koje se lijepe moraju biti suhe i bez prašine i masnoća. Ljepilo nanosite četkom, valjkom (od janjeće vune) ili sustavom za prskanje ljepila. Provjerite je li nanosena dovoljna količina ljepila. Podloga se jedva prozire ili ne uopće. Zatim nanosite sloj ljepila na Leadax Roov membranu. Dobro pritisnite Leadax Roov tako da ljepilo dodirne površinu i uklonite sve mjehuriće zraka. Korekcije su moguće 5 do 15 minuta nakon nanošenja, ovisno o vremenskim prilikama i vrsti podloge. Ljepilo se također može obraditi kao kontaktno ljepilo npr. kod lijepljenja okomitih površina. Pustite da se ljepilo osuši dok više ne bude mokro, ali još uvijek bude lijepljivo, a zatim spojite Leadax Roov membranu i površinu na koju se lijepi. Minimalna promjena i temperatura okoline je 4 °C / 39 °F. Nakon obrade krov se može završiti prema uputama proizvođača. Ljepilo postiže konačnu čvrstoću nakon 72 sata, ovisno o površini i okolnostima.

#### 5. Sigurnosni propisi

Vidi sigurnosno-tehnički list.

#### 6. Rukovanje i skladištenje

Osigurajte da se ljepilo čuva bez smrzavanja, po mogućnosti na sobnoj temperaturi. Uvijek provjerite na kanti je li rok trajanja još nije istekao. Uz odgovarajuće skladištenje, rok trajanja neotvorenih pakiranja je najmanje 12 mjeseci. Otvoreno pakiranje trajat će najmanje 2 mjeseca, ovisno o načinu skladištenja.



# Tehnički list

## Wienerberger Leadax Roov

### Ljepilo na vodenoj bazi

#### 7. Pakiranje i životni vijek proizvoda

Materijal pakiranja	Sadržaj	Životni vijek proizvoda
PP kanta	10 litara	12 mjeseci

#### 8. Tehničke specifikacije

Sastav	Etilen, vinil acetat i akrilat
Boja	Bijela
Talište/ ledište	± 0 °C
Početno vrelište i područje vrenja	± 100 °C
Gustoća	± 1,06 g/cm

Tipična svojstva navedena u ovom dokumentu su iz standardne proizvodnje tolerancije i ne predstavljaju specifikacije. Varijacije u performansama proizvoda ne očekuju se u standardnim proizvodnim procesima. Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez predavljanja proizvoda.

Datum: 17-10-2022, Verzija 1.0 / stranica 2/2